

## Technische Daten CLICK UL 1500 Designbodenunterlage / Underlay for vinyl click flooring

Dicke <i>Thickness</i> (CEN/TS 16354)	1,5 mm
Format / Inhalt <i>Format / Content</i>	1,18 x 8,5 m / 10 m <sup>2</sup>
Punktuelle Ausgleichsfähigkeit PC <i>Punctual Conformability PC</i> (CEN/TS 16354)	Bis zu / up to 1 mm
Druckfestigkeit CS <i>Compression Strength CS</i> (CEN/TS 16354)	≥ 500 kPa ≈ 50 t/m <sup>2</sup>
Dauerhafte Druckfestigkeit CC <i>Compressive Creep CC</i> (CEN/TS 16354)	≥ 50 kPa
Dynamische Druckfestigkeit DL <sub>75</sub> <i>Dynamic Load DL<sub>75</sub></i> (CEN/TS 16354)	≥ 250.000 Zyklen / cycles
Reibungskoeffizient μ <sub>0</sub> <i>Coefficient of friction μ<sub>0</sub></i> (ISO 8295)	≥ 0,8
Trittschallverminderung IS <i>Impact sound reduction</i> (CEN/TS 16354)	Bis zu / up to 19 dB
Gehschallreduzierung <i>Reflected walking sound reduction</i> (ISO 10140)	Bis zu / up to 3 dB (A)
Wasseraufnahme <i>Water absorbtion</i> (EN 12087)	≤ 1 %
Wasserdampf-Diffusionswiderstand SD <i>Water vapour diffusion resisitance SD</i> (CEN/TS 16354)	≥ 100 m
Wärmedurchlasswiderstand SD <i>Thermal resistance R</i> (CEN/TS 16354)	~ 0,043 m <sup>2</sup> K/W
Brandklasse RTF <i>Reaction to fire RTF</i> (CEN/TS 16354)	E <sub>n</sub>

(Stand: 17.12.2015)

