

# Technische Daten SPC - CORE COLLECTION

# PROJECT FLOORS

## SPC - CORE COLLECTION/30

|   |  |
|---|--|
| Belagsart nach EN ISO 16511:2014                          | Halbstarrer mehrschichtiger modularer Bodenbelag (MMF) mit verschleißfester Oberfläche                       |
| Anzahl der Farben   | 13 Planken / 4 Fliesen   |
| Verp.-Einheit/Palette                                     | 1220x180 mm: 2,20 m <sup>2</sup> /88 m <sup>2</sup><br>906x448 mm: 2,44 m <sup>2</sup> /73,20 m <sup>2</sup> |
| Beanspruchungsklasse EN ISO 10582 / ISO 10874             | 23, 31   |
| Gesamtdicke ISO 24346                                     | 5,0 mm   |
| Dicke der Nutzschicht ISO 24340                           | 0,3 mm   |
| Oberflächenvergütung                                      | ja/PU  |
| Angefaste Kanten  | ja   |
| Flächengewicht ISO 23997                                  | 8,375 kg/m <sup>2</sup>  |
| Resteindruck ISO 24343-1                                  | ≤ 0,1 mm*  |
| Dimensionsstabilität ISO 23999                            | ≤ 0,05%*   |
| Stuhlrollenbeanspruchung ISO 4918                         | geeignet bei Stuhlrollen gem. EN 12529, Typ W  |
| Fußbodenheizung EN 1264-2                                 | geeignet (bis 29°C)  |
| Brandverhalten EN 13501-1                                 | Bfl-s1   |
| Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302 / EN 12667              | 0,02 m <sup>2</sup> K/W  |
| Elektrostatiches Begehverhalten EN 1815                   | < 2 kV   |
| Trittschallverbesserungsmaß ISO 10140-3                   | 20 dB  |
| Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht ISO 105-B02 | ≥ 6  |
| Zugfestigkeit der Arretierung prEN ISO 10582, Anhang D    | lange Seite ≥ 4,5 kN/m, kurze Seite ≥ 5,5 kN/m   |
| Ableitwiderstand EN 1081                                  | > 10 <sup>12</sup>   |
| Chemikalienbeständigkeit ISO 26987                        | gegeben**  |
| Rutsicherheit   | R10  |
| Reinigungs- und Pflegeempfehlung                          | Dr. Schutz   |

\* Gemittelter Wert

\*\* Bei kurzzeitiger Einwirkung von gebräuchlichen, haushaltsüblichen Mitteln.

(Stand: 01.04.2021)

**Bitte beachten Sie auch unsere Verlege- sowie unsere Reinigungs- und Pflegeanleitung.**

